

PROKalkReno – Kalk-Renovier-Haftputz

Für ein gesundes Wohnklima

natürlich
mineralisch
gesund

Diffusionsoffen und klimaregulierend

Ideal für Allergiker

Gestaltungsvielfalt in Struktur und Körnung

Aus einem der reinsten Kalksteinvorkommen

**PRO
kalkReno**

Natürlich,
mineralisch,
gesund!

PROKalkReno von **SCHAEFER KRUSEMARK** ist ein **Renovierungsputz mit natürlicher Alkalität** durch hohen Kalkanteil. Als ein- oder mehrlagiger Kalk-Haftputz auf tragfähigen Putzgründen eignet er sich **hervorragend für innen als Filzputz oder als Grundputz für PROKalkGlätte oder PROKalkFilz**. Auch einsetzbar in Feuchträumen und unter kleinformatigen Fliesen im häuslichen Bereich. Bei Verarbeitung auf Gipsputz, Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten muss eine Untergrundvorbehandlung mit QUARZGRUND erfolgen. Technische Information beachten.

Aufgrund seiner Haftverbesserung ist **PROKalkReno im Außenbereich ideal zum Überziehen von ungestrichenen und gestrichenen tragfähigen Altfassaden geeignet.**



Natürlich,
mineralisch,
gesund!

PROKalkReno – Kalk-Renovier-Haftputz

Eine Bereicherung der PROKalk-Serie

Hervorragende Eigenschaften

PROKalkReno ist ein mineralischer Werk-Trockenmörtel der Mörtelgruppe CS I nach DIN EN 998-1. Für die Herstellung werden hochwertige Quarzsande, Luftkalk aus eigenem Vorkommen sowie normgerechte hydraulische Bindemittel und exakt abgestimmte Vergütungsstoffe verwendet. Er zeichnet sich durch hohe Haftfähigkeit auf problematischen Untergründen aus.

Vielseitig einsetzbar

Der PROKalkReno eignet sich hervorragend zum Überziehen von tragfähigen alten und neuen Wandputzen innen und außen. Er zeichnet sich besonders durch Diffusionsoffenheit und kapillare Leitfähigkeit aus. PROKalkReno ist sehr gut filzbar. Ideal geeignet zum Einbetten von Armierungsgewebe. PROKalkReno ist geeignet zum Beschichten von Plansteinmauerwerk, Planelementen, Betonwänden und Betondecken.

Geringer Anspruch an den Putzgrund

Tragfähige, nicht sandende mineralische Untergründe aus Putzen der Mörtelgruppe CS I bis CS IV können in der Regel direkt beschichtet werden. Gipsputze sowie glatte und leicht kreidende Untergründe sind mit Quarzgrund unverdünnt als Haftbrücke vorzuarbeiten. Untergründe, die von Tapeten befreit wurden oder alte Gipsputze, Gipskartonplatten und Altputze müssen besonders geprüft und mit entsprechender Grundierung (z. B. Sperrgrund) grundiert werden.

Vielseitige Mörtelbereitung

PROKalkReno kann mit allen gängigen Putzmaschinen oder mit einem Rührquirl mit sauberem Wasser angemischt werden. Der Wasserbedarf beträgt ca. 6,8 l pro Sack.

Einfache Verarbeitung

Die Auftragsdicke entsprechend dem vorhandenen Untergrund darf in einer Lage 3 mm nicht unter- und 12 mm nicht überschreiten. Bei größeren Dicken ist mehrlagig zu arbeiten. Zur Armierung kann in das obere Drittel der Putzschicht System-Armierungsgewebe eingebettet werden. Nach ausreichender Erhärtung kann PROKalkReno als Filzputz nochmals ca. 2 mm dick aufgetragen werden. Ist eine glatte Fläche gewünscht, ist die zweite Lage mit PROKalkGlätte auszuführen. Als weitere Oberputze können alle mineralischen Edelputze, Silikat-, Silikonharz- und Siloxanoberputze aufgetragen werden. Als Anstrichsysteme vorrangig Silikatanstriche verwenden. Die Verarbeitungszeit beträgt je nach Temperatur und Saugfähigkeit des Putzgrundes 1,5 bis 3 Stunden.

SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co. KG
Louise-Seher-Straße 6 | D-65582 Diez/Lahn
Telefon: 06432/503-0 | Telefax: 06432/503-119
e-mail: info@schaefer-krusemark.de

www.schaefer-krusemark.de